



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.AB28.C12335

Срок действия с 30.11.2011 по

№ 0631691

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11AB28.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРКОНС". РФ, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, тел. (495) 782-17-08, e-mail: info@serconsrus.com.

**ПРОДУКЦИЯ** Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER (см. приложение на 1-ом листе, бланк № 0477034).

ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1.

Партия 30 млн. шт.

код ОК 005 (ОКП):

57 4121

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1

код ТН ВЭД России:

6904 10 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «Wienerberger Ziegelindustrie GmbH».

Адрес: D-30659 Hannover, Oldenburger Allee 26, Germany, Германия.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Винербергер Кирпич».

Адрес: 601025, Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево, Кирпичный завод.  
Телефон +7(495) 981-9520, факс +7(495) 981-9521.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола сертификационных испытаний № 3971 от 18.11.2011 г.

Испытательный центр ООО «АКАДЕМСИБ», рег. № РОСС RU.0001.21AB09 от 01.08.2011, адрес: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 14

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Система сертификации: 7.



Руководитель органа

Эксперт

*(Handwritten signature)*  
подпись  
*(Handwritten signature)*  
подпись

И.Л. Еникеев

инициалы, фамилия

Н.А. Пенский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0477034**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС DE.AB28.C12335

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
57 4121 6904 10 000 0	Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER:	
	- Кирпич керамический клинкерный лицевой кладочный торговой марки TERCA, KNABE темных тонов марки по прочности М300, класса средней плотности 2,0, марки по морозостойкости F100 Партия объемом 10 млн. штук;  - Кирпич керамический клинкерный лицевой кладочный торговой марки TERCA, KNABE светлых тонов марки по прочности М300, класса средней плотности 2,0, марки по морозостойкости F100 Партия объемом 10 млн. штук;  - Кирпич керамический клинкерный тротуарный торговой марки TERCA, PENTER марки по прочности М800, класса средней плотности 2,2, марки по морозостойкости F300 Партия объемом 10 млн. штук	ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Wienerberger Ziegelindustrie GmbH» D-30659 Hannover, Oldenburger Allee 26, Germany, Германия	



Руководитель органа \_\_\_\_\_

Эксперт \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature in blue ink)*  
\_\_\_\_\_

**И.Л. Еникеев**

инициалы, фамилия

**Н.А. Пенский**

инициалы, фамилия

ИЦ ООО "АкадемСиб"

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ ООО «АкадемСиб»

И.Н. Попков

«18» ноября 2011 г.

М. П.

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.21AB09  
зарегистрирован в Госреестре  
« 01 » августа 2011 г.  
Действителен до  
« 01 » августа 2016 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 3971 от 18 ноября 2011 г.**

Основание для проведения испытаний Техническое задание органа по сертификации

Наименование продукции Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER

Производитель продукции Wienerberger Ziegelindustrie GmbH, Germany  
(наименование, адрес, страна)

Дата получения образцов Акт отбора образцов от 24.10.2011 г.

(дата отбора образцов, номер акта отбора образцов)

Сведения об испытываемых образцах Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER - в количестве 75 шт.

(количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные ИЦ № 3973 от 31.10.2011 г. И-3973-1/75

(номер регистрации и маркировка ИЦ)

Методика испытаний ГОСТ 8462-85, ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1, ГОСТ 7025-91

(шифры НД, наименование методик)

Дата испытаний образцов 31.10.2011– 18.11.2011 г.

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях – 1 Результаты испытаний (на 3 листах).

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER, представленный ООО «Винербергер Кирпич», Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево, по приведенным ниже показателям соответствует ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрации ИЦ	Сведения об образцах		Дата испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
	Дата регистрации	Маркировка заказчика			Маркировка ИЦ	Обозначение НД на продукцию			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
3973	31.10.2011	Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER	И-3973-1/75	31.10.2011	Внешний вид	ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1	Не допускаются трещины на лицевых поверхностях, наличие высолов, сколов и др. дефектов	ТУ 5741-001-34854050-08	Дефектов нет
			И-3973-1/6				И-3973-1/6		
3973	31.10.2011	Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER	И-3973-1/6	18.11.2011	Предел прочности при изгибе, МПа - среднее значение - наименьшее значение	ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1	Не менее	ГОСТ 8462-85	8,7 5,2 3,8 2,0
			И-3973-1/6				И-3973-1/6		
3973	31.10.2011		И-3973-1/6		Водопоглощение, %		Не более 7	ГОСТ 7025-91	Ср. 2,8

Руководитель подразделения

Испытатель

  
В.В. Кучер

  
С.С. Приманчук

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрации ИЦ	Сведения об образцах			Дата испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
	Дата регистрации	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3973	31.10.2011		И-3973-1/75	31.10.2011	Отклонение от геометрических параметров, мм - по длине - по ширине - по толщине - от перпендикулярности смежных граней - от плоскостности поверхностей		± 4 ± 3 ± 3 не более ± 2 не более 3	ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1	Ср. ±3 ±2 ±1 0 0	
3973	31.10.2011	Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER	И-3973-1/35		Морозостойкость - количество циклов - внешний вид		Без каких-либо видимых признаков повреждений или разрушений Не менее 300 100 100	ГОСТ 7025-91	Соответствует 302 104 103	Для марок TERCA PENTER F300 TERCA KNABE светлых тонов F100 TERCA KNABE темных тонов F100

Руководитель подразделения

Испытатель

В.В. Кучер

С.С. Приманчук

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрации ИЦ	Сведения об образцах			Дата испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП	Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание				
	Дата регистрации	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11				
3973	31.10.2011	Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER	И-3973-1/75	31.10.2011	Отбитости углов на лицевых гранях глубиной более 15 мм и отбитости ребер глубиной более 3 мм и длиной более 15 мм	ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1	Не допускаются	ТУ 5741-001-34854050-08	Соответствует				
	31.10.2011									Отбитости углов глубиной от 3 до 15 мм	Не более 1	ТУ 5741-001-34854050-08	Соответствует
	31.10.2011												

Руководитель подразделения

Испытатель

  
В.В. Кучер

  
С.С. Приманчук